

PU FLEX

(code: PUFBE, PUFBR, PUFBSI, PUFBE600, PUFBSI600)

Opis proizvoda

Poliuretan flex je jednokomponentni lepak za lepljenje i zaptivanje različitih materijala i površina

Svojstva

- jednokomponentni
- očvršćava pri atmosferskim uslovima
- jednostavan za korišćenje, nanosi se pištoljem
- može se rezati i farbati nakon učvršćivanja
- otporan na atmosferske uticaje i vodu
- trajna elastičnost

Tehnicki podaci

Hemijska baza: poliuretan

Mehanizan očvršćavanja: atmosferska vlaga

Formiranje sloja: 60-90 min

Vreme spremnosti za sečenje: 24h

Vreme korekcije: 2mm/24h

Tvrdoća po SHORE A: 40±5

Izduženje pri pucanju: ≥500%

Detalji o primeni

Temperatura primene: +5°C do +35°C

Otpornost na temperaturu (očvršćavanje): -30°C do +80°C

Površina za nanošenje mora biti čvrsta, cista, suva i očišćena od prašine, ulja i masti.

Preporuka je da se beton očisti sa metalnom četkom.

Pogodan za povezivanje različitih materijala poput betona, cigle, keramike, mermera, stakla, drvo, čelik, aluminijum i većina plastičnih površina.

Preporuka je da se iskoristi u roku od 24h nakon otvaranja. Tokom zimskog perioda i temperatura ispod 5 stepeni pre upotrebe proizvod držati na temperaturi od oko 20 stepeni. Maximum širina/dubina ne sme da premaši 12mm dok je minimum 5mm. Čišćenje u toku sušenja moguće je uz aceton ili alkohol, dok je nakon sušenja neophodan abraziv.

Pakovanje

Kartuša 300 ml – 25 kom u kutiji

Kobasica 600ml – 20 kom u kutiji

Boje

Boje kartuše: Bela 9010, Crna RAL 9004, Braon RAL 8028 i Siva RAL 7045.

Boje kobasice: Bela 9010 i Siva RAL 7045.

Rok trajanja

Rok upotrebe je 12 meseci na temperaturama između +5 °C to +25 °C.



Oznake bezbednosti

Za više informacija o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju hemijskih proizvoda korisnici će se obratiti bezbednosnom listu materijala koji sadrži fizičke, ekološke, toksikološke i druge podatke vezane za bezbednost.

